

BYGGSPACKEL

Produktblad



Produktbeskrivelse

NFM Byggspackel er en finkornet spartelmasse og byggespartelmasse med pastakonsistens. Produktet indeholder aluminatcement, som er lavalkalisk. Produktets konsistens kan ændres ved at iblande vand. Kornstørrelse < 0,5mm. NFM Byggspackel opfylder Hus-AMA's krav og er karakteriseret som polymermodificeret: CTC25F7 ifølge EN 13 813.

Anvendelses område

NFM Byggspackel anbefales til renovering og finafretning. Den kan også anvendes til udlægning af vægge, undertag og trapper indendørs. Produktet må ikke anvendes ved en konstant relativ luftfugtighed over 95 %. Vær opmærksom på specifikke krav til aktuell gulvbelægning. Når den spartlede overflade har hærdet og eventuelt er slebet, udgør den et færdigt underlag for de fleste gulvbelægninger.

Egenskaber

- Både fin- og byggeafretning
- Tidligt belægningsklar
- Synker ikke

Pakkestørrelse

15 kg sæk/25 kg sæk

Underlag

Beton, skumbeton, EPS, Gulvspånplade, sten/keramik, Gulvgipsplade.

Opblanding

NFM Byggspackel blandes som følger: Tilsæt 3,3–3,6 liter vand pr. 15 kg sæk samt 5,5–6,0 liter pr. 25 kg sæk. Opblandingen udføres med boremaskine med piskeris eller mixer i mindst 2 minutter, indtil konsistensen er pastaagtig. Den færdigblandede masse kan bruges i ca. 5-15 minutter afhængig af den påtænkte anvendelse. Den færdigblandede masse må ikke tilsættes yderligere vand.

Påføring

Den færdigblandede masse fordeles på gulvet med en glat stålspartel. Eventuel finjustering i form af slibning, sickling eller yderligere finafretning kan udføres, så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Værktøj og maskiner rengøres med vand.

Efterbehandling

NFM Byggspackel kan betrædes efter ca. 30 minutter. Før gulvlægning skal man altid sikre sig, at selve gulvstrukturen er tilstrækkelig tør. Følg anvisningerne i Hus-AMA. NFM Byggspackel kan belægges efter ca. 2 timer, forudsat at gulvbelægningen tåler mindst 85 % RF. Den angivne tørretid forudsætter gode tørringsforhold med +20 °C, 50 % RF og en vis luftgennemstrømning.



Miljøanvisninger

Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen miljøfare. For håndtering af restprodukter og affald, se indholdsdeklarationen samt Byggvarudeklaration.

Produktspecifikation

Bindemiddel
Specielcement

Aggregat
Natursand, maks. 0,25 mm

Lagtykkelse
0-50 mm

Trykstyrke
> 30 MPa

Bøjnings- og trækstyrke
F4

Vedhæftning til underlag
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Anvendelsestid
10 min

Pakkestørrelse
15 kg og 25 kg sække

Kan betrædes
Efter ca. 30 min.

Belægningsklar

Efter ca. 2 timer, eller når RF (relativ fugtighed) er under den tilladte værdi for aktuel belægning.

Brugsforhold

ca. 1,5 kg pulver pr. m² og mm tykkelse

Opbevaring

6 måneder tørt

Rengøring

Værktøj m.m. rengøres med vand umiddelbart efter brug



NFM Flytgolv AB
Vångavägen 1, 238 41 Oxie,
13

EN 13 813

Byggespartelmasse til indendørs brug
Trykstyrke: C30
Bøjnings- og trækstyrke: F4
Brandklasse: A1

NFM Flytgolv AB | Vångavägen 1, S-238 41 OXIE, Sweden | Telefon: +46 (0) 40 469 971
Telefax: +46 40 46 99 72 | VAT-No./Momsreg-nr/F-skatt SE556723798601 | www.nfm.se