

BYGGSPACKEL

Produktblad



Produktbeskrivelse

NFM Byggspackel er en fin og reparations spartelmasse med fin struktur. Produktet indeholder base af aluminat-cement hvilket er lavt alkalisk. Sammenhængende produktet kan varieres med vand blanding. Kornstørrelse <0,5 mm. NFM Byggspackel opfylder de gældende krav til materialer mht. sundhed og sikkerhed. Produktet er karakteriseret som Polymer CTC25F7 i henhold til EN 13813th

Anvendelsesområde

NFM Byggspackel er velegnet til fin-nivellering. Den kan også bruges på vægge, lofter og trapper indendørs. Bør ikke anvendes på underlag med RH% over 95. Overholder de specifikke krav i den aktuelle gulvbelægningstype. Spartlede overflader, slebet og støvsuget er færdigt undergulv for de fleste gulvbelægninger.

Egenskaber

- Både fin og grov spartling
- Tidligt belægningsklar
- Synker ikke

Forpakning

15 kg. sæk.

Underlag

Beton, skumbeton, EPS, spånplader, sten/keramik, gulvgipsplader.

Blanding

NFM Byggspackel blandes som følgende:

Tilsæt vand 3,3 – 3,6 liter pr. 15 kg.

Blandingen piskes kraftigt med piske/røreris på boremaskine, til en let cremet konsistens.

Anvendelse

Den færdigblandede masse, fordeles med en glat stålspartel. Eventuel finjustering, i form af slibning, sickling eller yderligere finspartling, kan udføres så snart massen er hærdet tilstrækkeligt. Værktøj og maskiner, kan rengøres med vand.

Efterbehandling

NFM Byggspackel er gangbar efter ca. 30 minutter. Før montering af gulvbelægning, skal man altid sikre sig at evt. bjælkelags konstruktion er tilstrækkeligt udtørret. NFM Byggspackel er belægningsklart efter ca. 2 timer, forudsat at gulvbelægningen må udlægges på undergulv med maks 85% RH. Den angivne tørretid forudsætter et godt ventileret rum, med +20 °C, samt maksimal luftfugtighed på 50%

NFM
Flytgolv AB



Miljøanvisninger

Produktet er alkalisk ved reaktion med vand. Hærdet materiale udgør ingen fare for miljøet. For håndtering af rest produkter og affald, se indholdsdeklaration samt Miljøstyrelsens folder, som kan downloades på deres hjemmeside.

Produktspecifikation

Bindemiddel
Specielcement

Aggregat
Natarsand, max 0,25 mm

Lagtykkelser
0-50 mm

Trykfasthed
> 30 MPa

Bøjningsstyrke
F4

Trækstyrke
28 døgn mellemværdi > 8 MPa

Vedhæftningsstyrke til underlag
> 1,5 MPa

Krympning
< 0,5 mm/m

Anvendelsestid
10 min

Forpakning
15 kg. sæk

Rengøring af værktøj
Rengøres umiddelbart med vand

Gangbar
Efter 2-4 timer

Belægningsklar
Efter 2 timer, eller når RH (relativ fugtighed) er under belægningens aktuelle værdi.

Lagring
Op til 6 måneder. Opbevares tørt og frostfrit



NFM Flytgolv AB
Vångavägen 1, 238 41 Oxie,
13

EN 13813

Spartelmasse til brug indendørs
Trykfasthed: C30
Bøjningsstyrke: F4
Brandklasse: A1

NFM Flytgolv AB | Vångavägen 1, S-238 41 OXIE, Sweden | Telefon: +46 (0) 40 469 971
Telefax: +46 40 46 99 72 | VAT-No./Momsreg-nr/F-skatt SE556723798601 | www.nfm.se